

2-Komponenten-Kleber Dose



Auf Epoxydharzbasis. Zur Herstellung wasserundurch-lässiger Spannstellen mit FB-Stopfen und Sichtbetonstopfen.

- Die Komponenten sind farblich gekennzeichnet. Komponente A in weiß, Komponente B in schwarz
- Mischungsverhältnis 1:1
- Prüfbericht nach KTW-Empfehlungen

Verarbeitung

- Mischzeit: Bis der Kleber schlierenfrei ist
- Klebeflächen müssen staub- und fettfrei sein
- Verarbeitungszeit: 2 - 2,5 Std. bei +20°C, Mindestverarbeitungstemperatur 8°C
- Reaktionstemperatur 50-60°C
- 1 kg Kleber reicht für ca. 40 Betonstopfen MKK® B 15
- 1 kg Kleber reicht für ca. 150 FB-Stopfen FB 22 / 50mm